

Datablad - Pålægsfolie

CPP / aluminium · Kun til forhandlere

Version 2 · 8. oktober 2026 · Dokumentbaseret produktinformation

Pålægsfolie fremstillet for Hofstedt-Group ApS. Folien kombinerer transparent CPP (støbt polypropylen) og aluminium. Produktet præsenteres til forhandlere til emballering af pålæg.

Materialer	CPP og aluminiumfolie
Produktform	Folieark / CPP/AL film sheet
Fremstilling	Fremstillet for Hofstedt-Group ApS
Salgsform	Kun til forhandlere; pris og leveringsvilkår aftales ved henvendelse
Mål, tykkelse og pakning	Ikke angivet i de fremsendte dokumenter; skal bekræftes
Testede komponenter	Aluminiumfolie og transparent CPP-plastfilm

Anvendelse

Til emballering af pålæg inden for de anvendelsesbetingelser, som bekræftes for produktet. Erklæringen af 24. februar 2026 angiver materialer til fødevarekontakt ved normal tilsigtet brug. Dokumenterne fastlægger ikke et samlet, entydigt brugsområde med fødevaretyper, kontaktside, maksimal kontakttid og brugstemperatur.

Begrænsninger

Testtemperaturer og testtider er laboratoriebetin- gelser – ikke i sig selv brugsanvisninger. Brug i ovn, mikroovn, ved opvarmning, frysning eller genbrug er ikke dokumenteret som tilladt i det fremsendte materiale. Anvend ikke til disse formål uden særskilt bekræftelse. Aluminium gør materialet uegnet til mikroovn uden udtrykkelig, produktspecifik godkendelse.

Dokumentationsstatus

Migrationsrapporten er mærket “Draft” (udkast). Databladet gengiver derfor oplyste resultater med forbehold for en endelig rapport og match mellem prøver og leveret produkt. Materialeerklæringen er ikke en laboratorierapport. Databladet erstatter ikke en produktspecifik overensstemmelseserklæring med konkrete anvendelsesbetingelser.

Testresultater & dokumentation

Resultaterne gælder de undersøgte prøver og de angivne testbetingelser. "Ikke påvist" betyder under metodens detektionsgrænse; det er ikke dokumentation for absolut fravær.

Migrationstest · 11. juli 2025

Fremsendt som udkast ("Draft"). Prøver: aluminiumfolie og transparent CPP. Rapporten angiver bestået for de oplistede undersøgelser.

Samlet migration, CPP	< 3,0 mg/dm ² i hver af fire test; rapportens krav: 10 mg/dm ² .
Testbetingelser	Vand, 3 % eddikesyre og 95 % ethanol: 40 °C / 10 dage. Iso-oktan: 20 °C / 2 dage.
DEHP, DINP og DOA, CPP	Ikke påvist; MDL 0,1 mg/kg for hver. Iso-oktan: 40 °C / 10 dage.
Specifik metalmigration, CPP	Rapporten angiver bestået. 3 % eddikesyre: 50 °C / 10 dage.
Metalfgivelse, aluminium	Rapporten angiver bestået; kunstigt postevand: 5 °C / 10 dage, tre successive ekstraktioner.
PFOS / PFOA, aluminium	< 0,01 mg/kg for hver; 3 % eddikesyre: 40 °C / 10 dage.

Fluor-/PFAS-test · 25. maj 2026

Resultater for den transparente plastkomponent i CPP/AL-prøven.

Total fluor	< 50 mg/kg; MDL og rapportens grænse: 50 mg/kg. EN 14582:2016. Bestået.
Undersøgte PFAS	Alle oplistede stoffer og summen: ikke påvist. Individuelle MDL: 0,01–0,025 mg/kg; individuel grænse: 0,025 mg/kg, sumgrænse: 0,25 mg/kg. Bestået.
Testens afgrænsning	EN 17681-1:2025, bilag E. Ekstraherbare PFAS fra en afgrænset stoffliste; ikke alle PFAS eller eksempelvis sidekædefluorerede polymerer.

Materialeerklæring · 24. februar 2026

CPP og aluminium erklæres egnet til fødevarekontakt ved normal tilsigtet brug. Erklæringen angiver ikke konkrete EU-retsakter eller detaljerede tid-/temperaturvilkår.

Regelreferencer

Migrationsrapporten henviser bl.a. til (EF) nr. 1935/2004, (EU) nr. 10/2011 og EDQM Metals and Alloys (2024). Fluor-/PFAS-parametrene vurderes efter PPWR (EU) 2025/40. Dette er ikke en erklæring om fuld PPWR-overholdelse. Udkastets øvrige forordningshenvisninger bør afklares i den endelige rapport.